

Kiehl-Legnodur-Titan

Seidenmatte 2-Komponenten-Permanentbeschichtung

- ▲ Lackartig auf trocknende, weichmacherfreie Polyurethan-Dispersion
- ▲ Schichtstärke bis zu 25 µm
- ▲ Hohe Chemikalienbeständigkeit, z. B. gegen Händedesinfektionsmittel
- ▲ Hervorragende Filmbildeigenschaften
- ▲ Strapazierfähiger, leicht zu reinigender Schutzfilm
- ▲ Nachpflege der Beschichtung nach Trockenreinigung
- ▲ Entfernung des Films durch nasse Grundreinigung nicht möglich



Anwendungsbereich

Auf Echtholzflächen, die mit Holzölen oder Versiegelungen gepflegt wurden. Weiterhin auf beschichtbaren elastischen Bodenbelägen und Sichtestrichen anwendbar.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf sauberen, trennmittelfreien und fachgerecht vorbereiteten Flächen gewährleistet. Vor der Anwendung muss Kiehl-Legnodur-Titan (1. Komponente) mit der zweiten Komponente Kiehl-Durator gemischt werden. Sofort gut schütteln. 5 Minuten ruhen lassen. Die so hergestellte 2-Komponenten-Beschichtung kann 6 Stunden lang verarbeitet werden. Kanister nach Gebrauch sofort verschließen. Während der Verarbeitung und Abtrocknung Zugluft vermeiden.

Vorbereitung der Flächen:

Parkettflächen sind vor der Pflegemaßnahme trocken zu reinigen (Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine). Elastische Bodenbeläge müssen grundgereinigt werden (Veroclean, 3 L zu 8 L Wasser). Auf bereits mit Kiehl-Legnodur beschichteten elastischen Bodenbelägen ist eine Trockenreinigung mit einem Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine durchzuführen. Der anfallende Staub ist zu entfernen.

Beschichten:

Je nach Saugfähigkeit der Fläche 2–3 Aufträge im Abstand von ca. 90 Minuten.

Nach der Vorbereitung der Flächen Produkt unverdünnt auf den gereinigten Boden geben und mit einem Flachmopp oder Wischwiesel dünn auftragen. Bei Bedarf nach dem ersten Auftrag einen Zwischenschliff mit Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine durchführen. Verbrauch: 30,0 ml/m² pro Auftrag.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Vor Frost schützen.

Produktzusammensetzung

Kunststoffdispersionen metallsalzfrei, Polyethylenwachse, wasserlösliche Lösungsmittel, Konservierungsmittel. pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j2213115	5 L PCR-Kanister + 100 ml Kiehl-Durator (Karton)	112